



[7]  $\kappa$ -(BEDSe-TTF)<sub>2</sub>CuN(CN)<sub>2</sub>Br

J. Sakata et al., Solid State Commun. 108, 377 (1998).

コメント： 1)常圧での静磁化率（上）と ESR 線幅。2)コアの反磁性 ( $-5.08 \times 10^{-4}$  emu/mol) は補正済み。3) 常圧では SDW 転移 ( $T_{\text{SDW}}=25$  K)、0.15 GPa の加圧で超伝導 ( $T_c=7.5$  K)。

[8]  $\lambda$ -(BETS)<sub>2</sub>GaBr<sub>x</sub>Cl<sub>4-x</sub> ( $x=0.00, 0.31, 0.70, 1.30$ )

H. Tanaka et al., J. Am. Chem. Soc. 121, 760 (1999).

コメント： 1)静磁化率。左図は室温の値で規格化されている。右図は、 $x=1.30$  の試料。右図の挿入図は磁化曲線。2)  $x < 0.75$  で超伝導体、 $x > 0.75$  で非金属。